

# Barnizar suelos y escaleras de madera



# Características

## a- Barniz de un componente al agua

- Listo para su uso
- Sin olor
- Secado muy rápido que permite varias manos en un día.

## b- Barniz de un componente poliuretano


- Listo para su uso
- Olor débil
- Fácil de usar
- Muy resistente al uso

## c- Barniz de dos componentes


- Mezcla a preparar (se incorpora un endurecedor en el barniz)
- Olor más fuerte
- Ultra resistente al uso, a los productos de limpieza caseros y a los arañazos

# Utensilios necesarios

## PARA LA PREPARACIÓN



## PARA LA APLICACIÓN




## Preparación

### a) Sobre un parquet nuevo (sin tratar)

#### ACUCHILLADO

El acuchillado mecánico es indispensable para eliminar la parte superior de la madera cuando se vuelve apagada y frágil, recuperando así una madera sana con su tono natural.

*Nota: Los ángulos y lugares inaccesibles (radiadores) se acuchillarán con la lijadora de bordes a mano.*



El barniz sólo se aplica sobre una superficie de madera totalmente seca y sin polvo.

- Vaciar completamente la habitación y proceder al acuchillado del suelo de madera con la acuchilladora. Trabajar en el sentido de la madera para obtener un mejor resultado.
- Pasar una primera vez la acuchilladora con una lija de grano medio para acuchillar y alisar la superficie del suelo de madera.
- Pasar una segunda vez con una lija de grano fino.
- Limpiar el polvo y pasar la aspiradora en la habitación.



#### TRATAMIENTO INSECTICIDA (operación opcional)


Se aconseja un tratamiento para parquet o madera interior. El producto se seca en 24 horas y permite barnizar al día siguiente.

## b) Sobre parquet antiguo encerado

Ante todo, quitar clavos, grapas u otros objetos punzantes que puedan romper las bandas abrasivas.

### LIMPIEZA

- Limpiar con jabón y agua caliente y cepillar vigorosamente el parquet.
- Aclarar con agua limpia varias veces.
- Después de seco, limpiar el polvo.



Esta limpieza es indispensable para quitar las manchas y las capas superficiales de cera y así evitar que se ensucien las bandas abrasivas.

También se puede utilizar un producto para quitar la cera del parquet si se desea.

### CONSEJO

*Humedecer primero una superficie pequeña.*

*Si la madera toma un tono violáceo, es que contiene tanino. En este caso acuchillar directamente sin aplicar jabón.*

*Sobre roble y castaño: no utilizar productos con sosa ni detergentes usuales.*

### ACUCHILLADO

- Pasar una primera vez la acuchilladora con una lija de grano gordo para decapar y alisar.
- Pasar una segunda vez la acuchilladora con una lija de grano medio para acuchillar y unificar la superficie del parquet.
- Pasar una tercera vez la acuchilladora con una lija de grano fino.
- Limpiar el polvo y pasar la aspiradora por la habitación.



## TRATAMIENTO INSECTICIDA (operación opcional)

Si se observan galerías cavadas por insectos o lamas de madera contaminadas, tratar abundantemente con un producto para parqué o madera de interior.

Este producto seca en 24 h y permite barnizar al día siguiente.

Si alguna lama está muy dañada, es recomendable sustituirla.

## c) Sobre un parqué antiguo barnizado

Se plantean dos casos:

**1**

La película de barniz anterior está gastada y deja entrever la madera. En este caso seguir la técnica de la preparación para parqué nuevo.

**2**

La película de barniz está sin brillo. En este caso proceder a un ligero acuchillado con una lija fina y aplicar un barniz a base de poliuretano.


# Aplicación

## a) Barniz de un solo componente (listo para su uso)

### TEÑIDO DEL BARNIZ (operación opcional)

Si se desea teñir el suelo, hacerlo antes de barnizar.


- Probar el tono en una lama, antes de su completa aplicación.
- Dejar secar según las indicaciones del embalaje.



### BARNIZADO

- Aplicar la primera mano trabajando bien el barniz con la brocha plana (paletina) de cara a la ventana alisando en el sentido de las vetas de la madera de espaldas a la puerta y retrocediendo hacia ésta.
- Dejar secar varias horas antes de proceder al pulido (ligero lijado con lija de grano fino y quitar el polvo.
- Aplicar la 2ª mano y dejar secar.
- Se recomienda una 3ª mano en las habitaciones de mucho tránsito.
- Esperar 48 h antes de volver a colocar los muebles en la habitación.

No arrastrar los muebles durante algunos días. Es conveniente poner fieltros autoadhesivos en las patas de éstos.




## b) Barniz de 2 componentes (mezcla que se prepara antes de su uso)

### UTILIZACIÓN DE UN LIMPIADOR DECOLORANTE DE MADERA

Los suelos de madera antiguos limpiados con sosa u otros productos, así como los suelos nuevos impregnados de escayola o de cemento, son alcalinos.

Por lo tanto se aconseja utilizar un producto neutralizador (del tipo limpiador decolorante de madera) para que el barniz aplicado pueda secarse normalmente.





#### CONSEJO

*Utilizar un limpiador decolorante de madera.*

### BARNIZADO

- Preparar la mezcla para su uso inmediato. Prever la cantidad necesaria para su aplicación.
- Aplicar con una brocha ancha y plana (paletina), de cara a la ventana, alisando en sentido de las vetas de la madera de espaldas a la puerta y retrocediendo hacia ésta.
- Dejar secar 24 h.
- Lijar (suavemente y con grano fino).
- Quitar el polvo.
- Preparar la mezcla de la segunda mano y aplicarla.
- Dejar secar 24 h.
- Se recomienda una tercera mano en habitaciones con mucho tránsito.






### CONSEJOS

*Tenga cuidado, abriendo las ventanas de par en par. Protégase las manos con guantes de goma.*

*Trabaje a una temperatura de 12 a 25 ° C para que el barniz seque normalmente y alcance sus cualidades óptimas.*

*Si trabaja en una escalera, aplicar el producto un escalón sí y otro no para evitar que sea inutilizable hasta que se seque. Para que resulte más cómodo empiece por la parte de arriba barnizando el escalón y el peldaño de encima.*



*Los barnices tienen tiempos de secado variables: consultar la información del embalaje.*

5

## Trucos y consejos

### Renovación y mantenimiento

1 o 2 veces al año

Para reforzar la capa de barniz, utilice un renovador para parqué barnizado (esta operación no necesita acuchillado).

El renovador da brillo y tapa los arañazos.

En ciertas ocasiones (recepciones...)

Pasar el renovador antes y después.